

★
EUGEN DECA

CENTRUL DE CERAMICĂ DIN COMUNA LUNGEŞTI, JUDEȚUL VÎLCEA

Olăritul, străvechi meșteșug apărut în epoca neolitică, ca o necesitate practică legată de prepararea și păstrarea alimentelor, ne permite azi, alături de celelalte genuri ale creației artistice populare să demonstreăm continuitatea populației și a tradițiilor ei în spațiul carpato-danubian. Elemente de bază ale ceramicii neolitice, dacice, romane s-au păstrat și transmis în epoca feudală, cind apar sate specializate¹, precum și meșteri olari specializați în confectionarea anumitor tipuri de vase². Permanența acestui meșteșug s-a transmis pînă la noi, în prezent existînd multe sate în care se mai practică pe scară largă, deci existența produselor industriale a restrins mult aria de folosință a ceramicii populare.

In județul Vilcea există multe localități unde s-a practicat și se mai practică meșteșugul olăritului de un număr mai mare de meșteri. Între centrele actuale de ceramică populară, de veche tradiție trebuie amintită localitatea Lungăști care este așezată în partea de sud-est a județului Vilcea, pe valea rîului Mamu. Așezarea este atestată documentar pentru prima dată prin actul lui Vlad Dracul Voievod, din 1 august 1437, prin care acesta întărește stăpinirea boierilor Rutaș, Coica, Novac și Stratimîr peste Dumbrava, Șerbaneni și Mamu³. După tradiția locală, se pare că denumirea localității provine de la cîteva familii de locuitori, strămutate aici dintr-o altă așezare cu același nume din județul Olt⁴. Totuși se consideră anul 1697 ca an de înființare a localității, cind domnitorul Constantin Brâncoveanu ridică schitul Mamu.

Referitor la vîrstă centrului de ceramică de aici care are o vechime destul de considerabilă, olăritul perpetuind din generație în generație, totuși documentar meșteșugul acesta este pomenit pentru prima dată abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. La finele secolului al XIX-lea

1. Stefan Olteanu, C. Șerban, *Meșteșugurile din Tara Românească și Moldova*, București, 1969, p. 261.

2. Tudor Pamfile, *Industria casnică în România. Trecutul și starea ei de astăzi. Contribuții de arăd și tehnică populară*, 1910, p. 387.

3. Ion Popescu Cilieni, *Biserici, tîrguri, sate din județul Vilcea*, Craiova, 1941, p. 421.

4. C. Alexandrescu, *Dictionar geografic al județului Vilcea*, București, 1893, p. 223.

și începutul secolului al XX-lea, ocupățiile de bază ale locuitorilor erau agricultura, viticultura și meșteșugul olăritului, practicat ca o anexă în cadrul gospodării.⁵ În această perioadă, arta olărilor din Lungăști atinsese un înalt nivel de măiestrie, lucru demonstrat de participarea în număr mare a meșterilor din acest centru, la concursul de olărie din 1908,⁶ organizat de „Societatea Domnița Maria”, al cărui scop era sprijinirea și răspândirea în România a artei naționale.

Meșteșugul olăritului, practicat și astăzi pe scară largă în acest centru nu este consemnat în literatura de specialitate, decit cu rare excepții.⁷ De aceea am considerat necesar să reluăm și să aducem această problemă. Mutările socio-profesionale, determinate de profundele transformări din economia noastră în perioada postbelică au dus la o scădere a numărului meșterilor care practică olăria, astăzi lucrind efectiv cca. 15 olari.

Materia primă (lulul de oale) este adus din izlazul comunal din punctul denumit „Valea Rea”, pămînt cu un conținut de 90% argilă și 10% nisip. După ce pămîntul este adus acasă cu căruța, se aşează în curte, într-un „himbar” lucrat din scinduri de brad de formă dreptunghiulară unde este lăsat „să-l pătrundă soarele” pentru a se fărâmîta, iar apoi se toarnă apă pentru a se dospi una sau două zile⁸. Urmează operația de frâmintare a lulului. Dacă în trecut, pînă aproximativ la jumătatea secolului nostru, lulul era „jucat” în picioare, astăzi operația aceasta se execută cu ajutorul unei instalații denumită „malaxor”, formată dintr-o masă înaltă pe care sunt fixate două suluri ce se invîrtesc cu ajutorul unor roți dințate în sensuri inverse. Lulul introdus între aceste suluri, de mai multe ori este frâmitat, iar impuritățile sunt fărâmîtate și înălțurate. Tăiat cu o sîrmă din grămadă, în „feliuțe”, lulul este frâmitat în mînă, formînd din el bulgări („gogoloale”) care sunt puse pe masă. Înainte de a-l lucra pe roată, olarul ia din nou lulul în palmă, după care urmează operația de modelare la roată care cere o atenție și îndemînare excepțională.

Tehnica și uneltele olăritului. La practicarea olăritului în acest centru se folosesc în general unelte cunoscute și în alte centre de ceramică. Totuși, prin practica locală s-a ajuns și la folosirea unor unelte și instalații specifice. Prezentăm în cele ce urmează uneltele meșteșugului în ordinea folosirii lor în acul creației.

Roata olarului este asemănătoare cu cea din alte centre de ceramică din Vilcea. Este compusă dintr-un „fus”, pe care sunt fixate două discuri; un disc mai mare așezat jos (roata) pe care meșterul olar îl mișcă cu ajutorul piciorului, dîndu-i o mișcare de rotație, și un disc mai mic („tircol”) ambele confectionate din lemn de fag sau stejar (fig. 1). În partea de jos, „un bold” de fier termină fusul și-l fixează într-o „piuliță” de otel sau de cremene care în trecut se fixa într-o măsea de cal. În partea de sus fusul fiind mai îngust este fixat la mîrginea laviței cu o scindură.

5. Ibidem, p. 224.

6. Arh. Stat. Rm. Vilcea, Prefectura Județului Vilcea, dos. 55/1908, f. 16.

7. Silvia Zderciuc, Mișa Netu, Contribuții la istoricul olăritului vilcean, Revista Muzeelor, nr. 6/1973, p. 542.

8. Informator: Badea Virgil — 50 ani, Vasile C. Ion — 67 ani.

9. Informator: Stroe Ion — 59 ani.




Fig. 1

In momentul cind olarul modelează la roată se aşează pe un scaun ingust cu trei picioare înalte.

O cîrpă denumită „țol“ folosită pentru ștersul mijilor.

O scindurică subțire confectionată de obicei din lemn de prun sau nuc denumită „fichieș“ de forma unui trapez, avind o latură mai mare de formă dreaptă, iar celelalte rotunjite. Fichieșul ajută la formarea vaselor.

O sîrmă la capetele cărcia se prind cîrpe, servește la „tăiatul“ bucătilor din bulgări de lut, precum și la desprinderea vaselor de pe roată.

„Pictogul“, o bucată de piele înmuliată în apă ajută la lustruirea vaselor în exterior, precum și la modelarea lor la bază.

Rîșnița este formată din două pietre, una fixă și alta mobilă așezate pe un suport de lemn. Ea este folosită la prepararea smalțului, mai precis la sfârșimarea „zgurei“, rămase de la topirea plumbului. Astăzi acest smalț se procură din comerț gata preparat⁹.

Cornul se folosește la decorarea vaselor.

Uscarea vaselor. După ce au fost modelate, vasele de lut sunt puse la uscat, în funcție de vreme, timp de cîteva zile. Iarna vasele sunt uscate în camera în care se află atelierul olarului, pe scinduri fixate de tavanul încăperii, iar vara ele se usucă pe prispa casei la umbră. În ambele cazuri, uscarea trebuie să se facă lent, departe de sursa de căldură, pentru a se evita crăparea vaselor (fig 3).

Instalația de ars ceramica — cuptorul (fig. 2). Cuptorul este construit, după metoda tradițională, din pămînt bătut bine cu malul după ce a fost udat în prealabil. Un gard („grădeau“) din nuiele de alun sau de fag impletite formează peretele exterior al cuptorului. Avind forma unui

10. Informator : Vasile C. Ion și Zăpadă Constantin — Lungești.



Fig. 2

având o înălțime de 1,50 m. Cuptoarele sunt așezate de obicei sub un șopru, sau sub o polată, pentru a fi ferite de ploaie. Nu există meșter specializat în construirea cuptoarelor, fiecare olar putind să-l construiască singur.

Decorarea vaselor se face cu ajutorul cornului și pensulei, prin pictare și foarte rar prin incizie.

In privința tehnicii de decorare folosite în acest centru, vom da cîteva amănunte mai interesante. La decorarea vaselor se folosesc „caolina albă”, adică angoba, precum și o serie de culori: verde care se obține din „aramă”¹¹, maron mare se prepară din „rugină” sau dintr-un „pămînt roșu”, brun și albastru. O bună parte din aceste culori sunt obținute de la magazinele din comerț. Este de menționat totodată că o parte din aceste culori se combină între ele. Așa de pildă, albastru se combină cu „caolina, deoarece este prea tare”¹². După decorare, urmează operația de ardere a vaselor. Așezarea vaselor în cuptor se face conform unor norme în general răspîndite: vasele mari, cailele în special ca și ulcioarele, se așeză pe fundul cuptorului, iar în partea de sud se pun străchinile, căniile mici, cestile. Arderea trebuie făcută treptat, la început se face un foc mic la gurile cuptorului, care este întreținut cam o oră și jumătate. În momentul cînd vasele din partea superioară încep să se încălzească, se trece la un foc mai mare și mai înăuntru față de gura cuptorului. Această primă ardere durează 12—14 ore, după care vasele sunt smălțuite și urmăză a doua ardere, secundară, care este de durată mai mică decît prima.

Formele vaselor. Ceramica de Lungești este o ceramică utilitară, ca urmare și formele sale au rămas în general neschimbate de-a lungul anilor. Prin formă, vasele din acest centru se pot lega de cele de tradiție română. În ce privește categoriile care se produc, ele sunt foarte variate (ceea ce arată că în trecut populația folosea din plin vase de lut de tot felul) și pot fi clasificate în raport de funcționalitate și de tip. În funcție de utilitate deosebim: vase pentru preparat hrana (oală, cratiță mare

trunchi de piramidă, cupitorul prezintă la nivelul solului în perete, două guri pe unde se alimentează focul. În interior, o vatră din cărămidă („mălai”) înălțată cu 20 cm, este înconjurată de un șanț („scripturi”) care desparte și vatra în două și unește gurile cuptorului între ele. Grosimea peretelui cuptorului este de circa 50 cm. În interior, diametrul cuptorului este de 1,80 m în partea de jos și 1,50 m în partea de sus,

11. Informator: Badea Virgil, Vasile C. Ion, Zăpadă Constantin.

12. Informator: Stroe Ion, Dobrusan Ion, Cîmpoișeu D. Ion.

cu două turți, castron), vase pentru servit hrana (strachină, castron, farfurie), vase pentru păstrat alimente și băuturi (oala mare cu două mânuși, ulcior, sârăriță), vase pentru ocazie (nuntă — ploști, pomeneirea morților — cană, ulcică).

1. *Oalele* (fig. 3). În centrul Lungăști se produc numeroase oale, diferențiate după capacitate (1—25 l) și mărimea lor. Oalele de fier și pentru păstrat alimentele, ambele categorii fiind smâlțuite sau nesmâlțuite. Oalcele de fier și pentru păstrat alimentele, ambele categorii fiind smâlțuite, de culoare verde închisă în exterior și maronă deschisă în interior fiind prevăzute cu două mânuși. Înălțimea lor este de 23 cm diametrul la gură de 17 cm, iar la fund de 15 cm. Aceste tipuri de oale nu prezintă motive decorative. Cele nesmâlțuite din această categorie prezintă motive decorative geometrice (cercuri, valuri, linii ondulate), realizate cu cornul, având o culoare albă pe un fond roșu cărămiziu. Ele sunt prevăzute cu o mânușă, având o înălțime de 25 cm, diametrul la gură de 15 cm, iar la fund de 13 cm.

2. *Ulcioarele* sunt de mărimi diferite (între 1 și 5 l.) fiind în exterior smâlțuite sau nesmâlțuite. Ulcioarele smâlțuite, prevăzute cu o mânușă care prezintă un bumb („țită”) au ca motive decorative linii, cercuri, spică de griu, de culoare albă, verde, maronă, pe un fond cafeniu sau maron.



Fig. 3




Fig. 4

Înălțimea lor este între 20 și 25 cm, iar diametrul fundului între 8—12 cm. Ulcioarele nesmâlțuite sunt prevăzute cu o mânușă mai lată fără bumbă, iar ca motive decorative au limbi de smalț, cercuri, valuri, linii, de culoare albă pe fondul roșu cărămiziu. Au o înălțime de 25 cm, iar diametrul fundului de 11 cm.

3. *Cănilor* („sau borcane“) folosite pentru băut apă și vin, sunt de diferite mărimi (0,5—2 l), prevăzute cu o mânusă. De obicei sunt smâlțuite atât în interior cât și în exterior, având ca motive decorative, cercuri, valuri, puncte, linii, de culoare verde, albă albastru, maron, brun, pe un fond roșu-cărămiziu, maron sau brun.

4. *Străchinile* (fig. 4) folosite pentru servit hrana au format obișnuit și nu se deosebesc de formele din alte centre, având o adâncime de 6—8 cm., diametrul gurii între 18—20 cm., iar diametrul fundului între 8—11 cm. Ele prezintă ca motive decorative cercuri, linii, puncte de culoare verde, galbenă și cafenie, pe un fond roșu-cărămiziu smâlțuit.

5. *Castroanele* sunt vase de forma unor străchini mai mari, cu înălțimea de circa 9 cm., diametrul fundului de 16 cm., iar al gurii de 28 cm. Ele sunt smâlțuite în interior și prezintă ca motive decorative linii, cercuri, stropi de culoare verde, galbenă, brună, pe un fond roșu-cărămiziu.

6. *Ceștile* („bobici“) pentru băut tulca prevăzute cu o mânusă sau o înălțime de 4 cm., fiind smâlțuite în interior și exterior, având ca motive decorative stropi de smalț și pete de culoare galbenă, verde, albastră, brună, pe un fond roșu-cărămiziu.

7. *Ghivecele* („sacslii“) sunt vase pentru flori, smâlțuite în exterior, de culoare verde închis sau nesmâlțuite de culoare roșu-cărămiziu.

8. *Solnițele* („sărărițe“) formate din două cupe, unite la mijloc între ele. Sunt ornamentate cu stropi de culoare albă, brună, verde, pe un fond roșu-cărămiziu.

Dintre alte produse ale olarilor din Lungești amintim în primul rînd o serie de forme noi, cum ar fi : serviciile de cafea și de vin, ploștile pentru nunți, sfeșnicele pentru luminări, olancele pentru sobe, tigăile cu coadă care imită pe cele metalice ; iar mai rar se modelează ca și în trecut, un fel de figurine („păpuși“).

Desfacerea produselor. Olăria din Lungești este sezonieră, mai productivă în perioada anterioară bălciorilor, tîrgurilor și nedeilor, constituind un mijloc propice de desfacere a mărfii. În trecut olarii se deplasau cu carele încărcate cu oale, pe Olt în jos, cîtreierind satele din Cîmpia română ajungind în sud pînă la Corabia, Turnu Măgurele, Băilești, Calafat. Spre est treceau Oltul ajungind pînă la Golești, Roșiorii de Vede, etc. De asemenea, zilele de tîrguri erau căutate în mod special, întrucît permiteau o desfacere mai rapidă a produselor. Astăzi, meșterii olari au renunțat la deplasările lungi din trecut, singura modalitate de valorificare a produselor, răminind tîrgurile care se organizează la Drăgășani (tîrgul „Florilor“—15 aprilie), Rîureni, Cîmpu Mare-Olt, precum și manifestările etnofolclorice organizate în județul Vilcea.

LE CENTRE DE CÉRAMIQUE DE LUNGEȘTI, DISTRICT VILCEA

RÉSUMÉ

L'auteur fait des observations très intéressantes sur le développement de la poterie dans la centre Lungești, district Vilcea.

Il décrit en détail la matière première, les technologies et les outils de travail employés par les potiers, en faisant des références sur le caractère spécifiquement locale. La typologie des vases (pots), l'apprentissage du métier du potier dans cette zone, la tradition de pratiquer ce métier, font de Lungești, l'un des centres céramiques le plus prolifique de district Vilcea.